

درخواست کننده: اداره کل استاندارد استان یزد (شرکت بازرسی جهان آزمای محک) شماره و تاریخ درخواست: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ - ۵۶۷ محل نمونه برداری: خط تولید ✓ انبار □ بازار □ سایر □ نوع استاندارد: اجباری ✓ تشویقی □ تطبیقی □ تاریخ نمونه برداری: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ هزینه آزمون: ۰،۰۱۱،۷۰۳ ارپال	 شماره گواهینامه آزمایشگاه همکار T/713 شماره گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵ مرکز ملی تأیید صلاحیت NACI/lab/267	نام و نوع فرآورده: بتن سبک هواد شده (AAC) نام تجاری فرآورده: - نام شرکت/واحد تولیدی: سازه سبک کد نمونه: EXS:02-2308 استاندارد مرجع: ISIRI 8593 نام آزمایشگاه: پاکدشت بتن آدرس واحد تولیدی: اردکان کد فرم/لویرایش: (LQS)-F-510-132/03 تاریخ بازنگری: ۹۴/۱۱/۰۴
مشخصات نمونه:		
ابعاد اسمی (mm): ۶۱۰*۱۵۰*۲۵۰	رده مقاومت فشاری (N/mm ²): ب-۱.۵	جرم حجمی خشک اسمی (Kg/m ³): ۵۲۰-۴۸۰

نتایج آزمون بتن سبک هوادار اتوکلاو شده مطابق استاندارد ملی ۸۵۹۳ ایران

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	حدود استاندارد		نتیجه آزمون	نوع نقص						
		ملاط سبک	ملاط با ضخامت کم		بحرانی	عمده	جزئی				
۱	ابعاد آزمونه (mm)	طول	رواداری	حداقل	±۳	-۵	×				
				حداکثر						+۳	
		ارتفاع	رواداری	حداقل	±۱/۵	-۵					
				حداکثر						+۳	
		عرض	رواداری	حداقل	±۲	±۳					
				حداکثر							
۲	مقاومت فشاری (N/mm ²)	رده مقاومت مشخصه	ب-۱.۵	میانگین	۲/۵	۲/۵	×				
				حداقل نمونه منفرد						۲/۰	۲/۴
			ب-۱.۵	میانگین	۵/۰	-					
				حداقل نمونه منفرد						۴/۰	-
			ب-۱.۵	میانگین	۷/۵	-					
				حداقل نمونه منفرد						۶/۰	-
۳	جرم حجمی خشک (Kg/m ³)	محدوده اسمی	ب-۱.۵	۴۰۰	۴۵۰-۳۵۰	-	×				
				۵۰۰						۵۵۰-۴۵۰	۴۹۶
			ب-۱.۵	۵۰۰	۴۵۰-۵۵۰	-					
				۶۰۰						۵۵۰-۶۵۰	
				۷۰۰							۶۵۰-۷۵۰
				۸۰۰							
			ب-۱.۵	۶۰۰	۵۵۰-۶۵۰						
				۷۰۰		۶۵۰-۷۵۰					
				۸۰۰						۷۵۰-۸۵۰	
				۸۰۰							۷۵۰-۸۵۰
۰/۱۴	۰/۰۲	×									
۴	میانگین جمع شدگی ناشی از خشک شدن (%) - حداکثر										
۵	نشانه گذاری										

توضیحات: -

نمونه فوق در بندهای آزمون شده با استاندارد ملی ۸۵۹۳ ایران		مطابقت دارد ✓	مقایسه با استاندارد ملی ۸۵۹۳
آزمایش کننده: محمودی	تأیید کننده: (مدیر فنی) بهمن پیرهادی	مدیر آزمایشگاه: (مهندس) بهمن پیرهادی	آدرس آزمایشگاه: تهران، جاده خاوران، پاکدشت، انتهای خیابان شاهد
تلفن: ۳۶۰۳۸۲۴۷-۳۶۰۲۴۲۶-۳۶۰۲۴۲۷-۷۸۸	Website: www.PakdashtbetonLab.ir	Email: PakdashtbetonLab@yahoo.com	این نتیجه آزمون به منزله دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و مجوز تولید کالا نمی باشد.
نتایج آزمون فقط به اقلام آزمون شده مرتبط است.			
تکثیر این گزارش آزمون ممنوع است.			
این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول موسسه، فاقد اعتبار است.			

۱۷۷۲۲۹۱
۱۴۳/۸/۱۰